

SILIKON SANITARNY

BIAŁY, BEZBARWNY



Zastosowanie

Silikon sanitarny przeznaczony do stosowania w łazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Zapewnia szczelne połączenie i estetyczny wygląd spoin między płytkami ceramicznymi w narożach ścian z posadzką oraz szczelin między płytkami a urządzeniami sanitarnymi (brodziki, umywalki, zlewozmywaki, wanny itp.)

Właściwości

Materiał ma doskonałą przyczepność do suchych, mało nasiąkliwych podłoży takich jak: płytki ceramiczne, ceramika sanitarna, gres, szkło, elementy porcelanowe, fajansowe i emaliowane itd. Jest trwale elastyczny, odporny na działanie wilgoci, mrozu i promieniowania UV.

Sposób użycia

Wypełnianie powierzchni muszą być suche. Przed aplikacją uszczelniacza podłoże należy oczyścić z pyłu, kurzu, olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Pozostałości poprzednich uszczelnień również należy usunąć. Wypełnianie szczeliny można okleić taśmą samoprzylepną, co ułatwi późniejsze usuwanie zabrudzeń.

W ciągu maks. 5 minut od aplikacji powierzchnię wypełnienia należy spryskać wodnym roztworem mydła i wygładzić podobnie zwilżonym narzędziem, usuwając jednocześnie nadmiar materiału. Wypełnienie powinno mieć kształt uniemożliwiający gromadzenie się wody. Pełne informacje znajdują się w karcie technicznej produktu. Przed aplikacją zaleca się wykonanie własnych prób stosowania.

Temperatura stosowania

Od +5°C do +40°C.

Odporność termiczna

Od -30°C do +120°C.

KOD EAN

biały 5900089217472, bezbarwny 5900089217502

OPAKOWANIE

300 ml

Deklaracja właściwości użytkowych nr 99209

CE 1292, 0370	
AB Bechcicki Sp. z o.o. 15 DoP-99209 Activbud Silikon Sanitarny EN 15651-3: 2012 Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	
Typ:	S
Kondycjonowanie:	Metoda A
Podłoże: Zaprawa:	Szkło; bez gruntu
Reakcja na ogień	KLASA E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrza	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 40 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzenie w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %
Rozwój mikrobiologiczny	1
Trwałość	Zaliczono



ACTIVBUD

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

BEHCICKI
MATERIAŁY BUDOWLANE