

SILIKON UNIWERSALNY

BIAŁY, BEZBARWNY, CZARNY, BRĄZOWY, SZARY



Zastosowanie

Uniwersalny uszczelniacz silikonowy do wypełniania szczelin pomiędzy materiałami budowlanymi i elementami wykończeniowymi wewnątrz i na zewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie przy uszczelnianiu okien, drzwi, luksferów, wanien, brodzików, kabin prysznicowych, sedesów itp. Może również służyć jako uszczelniacz do łodzi, samochodów, przyczep kempingowych oraz do innych uszczelnień w zastosowaniu pozaprzemysłowym.

Nie stosować do lusterek, akwariów i kamienia naturalnego.

Właściwości

Posiada doskonałą przyczepność do betonu, cegieł, drewna, szkła, płytek ceramicznych, porcelany, powierzchni malowanych itd. Jest trwale elastyczny i odporny na działanie warunków atmosferycznych. Nie daje się malować po wyschnięciu.

Sposób użycia

W ciągu maks. 5 minut od aplikacji powierzchnię wypełnienia należy spryskać wodnym roztworem mydła i wygładzić podobnie zwilżonym narzędziem, usuwając jednocześnie nadmiar materiału. Wypełnienie powinno mieć kształt uniemożliwiający gromadzenie się wody. Pełne informacje znajdują się w karcie technicznej produktu.

Przed aplikacją zaleca się wykonanie własnych prób stosowania.

Temperatura stosowania

Od +5°C do +40°C.

Odporność termiczna

Od -30°C do +120°C.

KOD EAN

biały 5900089217359, bezbarwny 5900089217380, czarny 5900089217441, brązowy 5900089217410, szary 5900089217328

OPAKOWANIE

300 ml

Deklaracja właściwości użytkowych nr 99208

CE 1292, 0370					
AB Bechcicki Sp. z o.o. 15 DoP-99208 Activbud Silikon Uniwersalny					
EN 15651-1: 2012 Uszczelniacz do elementów fasad i ścian do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków		EN 15651-2: 2012 Uszczelniacz przeznaczony do prac szklarskich		EN 15651-3: 2012 Uszczelniacz do pomieszczeń i urządzeń sanitarnych	
Typ: F-EXT-INT		Typ: G		Typ: S	
Kondycjonowanie: Metoda A		Kondycjonowanie: Metoda A		Kondycjonowanie: Metoda A	
Podłoże: Zaprawa: Szkło; bez gruntu		Podłoże: Zaprawa: Szkło; bez gruntu		Podłoże: Zaprawa: Szkło; bez gruntu	
Reakcja na ogień	KLASA E	Reakcja na ogień	KLASA E	Reakcja na ogień	KLASA E
Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu	NPD	Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu	NPD	Wydzielanie chemikaliów zagrażających zdrowiu i/lub środowisku naturalnemu	NPD
Wodoszczelność i szczelność powietrza		Wodoszczelność i szczelność powietrza		Wodoszczelność i szczelność powietrza	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	Odporność na spływanie	≤ 3 mm	Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 45 %	Utrata objętości	≤ 40 %	Utrata objętości	≤ 40 %
Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) przy naprężeniu własnym po zanurzeniu w wodzie	NF	Charakterystyka przylegania/wydłużania przy oddziaływaniu wysokiej temp., wody i sztucznego światła	NF	Charakterystyka rozciągania (tzn. wydłużania) po zanurzeniu w wodzie w temperaturze 23°C	≥ 25 %
		Powrót elastyczny	≥ 60%	Rozwój mikrobiologiczny	1
Trwałość	Zaliczono	Trwałość	Zaliczono	Trwałość	Zaliczono



ACTIVBUD

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

BEHCICKI
MATERIAŁY BUDOWLANE